

Baumit ArtLineGlitter



Výrobek	K přímému použití určený transparentní fasádní nátěr na bázi organického pojiva, s obsahem kovově lesklých třpytek.	
Složení	Organické pojivo, kovově lesklé třpytky, přísady, voda.	
Vlastnosti	Vodoodpudivý, povětrnostním vlivům odolný, paropropustný nátěr, strojně zpracovatelná stříkáním	
Použití	Pro dekorativní ztvárnění povrchu strukturovaných omítek s efektem kovových třpytek.	
Technické údaje	Objemová hmotnost:	cca 1,0 kg/dm ³
	Hodnota pH:	8,5
	Faktor difúzního odporu:	cca 50
	Doba schnutí:	do 12 hodin (při nižších teplotách a/nebo vyšší vlhkosti se může tato doba prodloužit)
	Barva:	transparentní se 4 variantami kovově lesklých třpytek
	Spotřeba materiálu:	cca 0,1 - 0,15 kg/m ² v jedné vrstvě
Způsob dodávky	5 a 15 kg kbelík	
Skladování	V suchu a chladu, chráněné proti mrazu, v uzavřeném balení, skladovatelnost 12 měsíců.	
Zajištění kvality	Průběžná kontrola podnikovou laboratoří, nezávislá kontrola prostřednictvím státem autorizované zkušebny.	
Bezpečnostní značení:	Bez povinnosti označování, viz bezpečnostní list, www.baumit.cz .	
Podklad	Podklad musí vyhovovat platným normám, musí být čistý, suchý, nezmrzlý, soudržný, bez uvolňujících se částic, zbavený prachu, bez výkvětů. Povrch nesmí být vodoodpudivý.	
	Vhodné podklady:	
	<ul style="list-style-type: none"> • vápenocementové a cementové omítky • (staré) dobře soudržné minerální, silikátové nátěry a omítky • (staré) dobře soudržné disperzní nátěry a omítky • (staré) dobře soudržné silikonové nátěry a omítky • omítky obsahující sádro 	
	Podmíněně vhodné podklady (vhodnost ověřit na zkušební referenční ploše):	
	<ul style="list-style-type: none"> • vápenné omítky a nátěry (bezpodmínečně dbát na vyzrálost podkladu) 	
	Nevhodné podklady:	
	<ul style="list-style-type: none"> • materiály z plastů a pryskyřic, lakové, příp. olejové vrstvy a křehké nátěry 	
Doporučení pro podklady specifické pro výrobek	Příprava podkladu:	
	<ul style="list-style-type: none"> • křídující případně lehce pískující povrch zpevnit (např. Baumit hloubkový základ, technologická přestávka min. 12 hodin) • znečištěné povrchy očistit např. pomocí vhodného čisticího prostředku • podklady napadené řasami sanovat adekvátními speciálními prostředky 	
Zpracování	Baumit Artline Glitter lze nanášet vhodným stříkacím zařízením (např. trychtýřovou pistolí s kompresorem, velikost trysky 3-4 mm). Stříkání je nutné provádět rovnoměrně a pokud možno bez přerušení, při konstantní vzdálenosti od podkladu.	
	Baumit ArtLine Glitter je určen pro přímé zpracování, neředí se.	

Baumit ArtLineGlitter



Upozornění a všeobecné pokyny

Teplota vzduchu, materiálu a podkladu nesmí během zpracování a tuhnutí klesnout pod +5 °C.

Při přímém slunečním záření, dešti nebo silné větru je nutné fasádu vhodným způsobem chránit (např. ochrannými fasádními sítěmi).

Zvýšená vlhkost vzduchu a nižší teploty vzduchu a podkladu (např. v pozdním podzimu) mohou podstatně ovlivnit dobu zrání.

Baumit ArtLineGlitter může mírně změnit výsledný barevný odstín (prohloubení tmavších tónů).

Rozdíl barevných odstínů vzorových barev oproti originálním výrobkům je z technologických důvodů možný (jiný druh podkladu a technologie tisku) a nemůže být důvodem k reklamaci. S ohledem na to se doporučuje před zahájením aplikace nanést zkušební vzorky.

Oči a povrch pokožky, jakož i okolí natírané plochy (především sklo, keramické a klinkerové prvky, přírodní kámen, kovové konstrukce, příp. jiné nátěry musí být chráněné, eventuální odštěřiky (použité nářadí) se bezprostředně (před zaschnutím a vytvrdnutím) omyjí dostatečným množstvím čisté vody.