

GK 03

Sádrovápenná omítka s vysokou přilnavostí

Suchá sádrovápenná omítková směs pro ruční omítání různých typů zdiva a minerálních podkladů. Vhodné i pro jednovrstvé použití. Pouze pro vnitřní prostředí. Povrchová úprava filcováním, nebo gletováním. Malta třídy P IV. Omítková směs neobsahuje cement.

Artikl:
00360



TECHNICKÉ ÚDAJE

Skupina malt:	P IV
Zrnitost:	0-0,6 mm
Záměšová voda:	cca 11-11,5l / 25kg pytel
Doba zpracování:	cca 50-60 minut v závislosti na okolní teplotě a vlhkosti
Minimální tloušťka vrstvy:	≥5mm
Teplota při zpracování:	nad + 5°C, do +30°C

VLASTNOSTI

Dobrá přilnavost k podkladu.
Lehké ruční zpracování.
Na plochy stěn i stropů.
Povrchová úprava filcováním, nebo gletováním.
K použití jen ve vnitřním prostředí.
Vhodné k omítání různých typů zdiva.
Pro použití při rekonstrukcích a opravách starých staveb.
Díky rychlému tuhnutí vhodná při výměnách oken na opravy ostění stavebních otvorů.

SLOŽENÍ

Sádra, vápenný hydrát, tříděné písky, vápenec, chemické přísady pro zlepšení vlastností.

ZPRACOVÁNÍ

Obsah pytle 25 kg důkladně promíchejte ve spádové nebo kontinuální míchačce, případně nízkootáčkovým míchadlem (max. 500 ot./min) do plastické konzistence bez hrudek. s cca 11-11,5 l čisté vody. Záměšová voda musí odpovídat EN 1008.

Namíchanou směs nanášejte na připravený podklad ve vrstvě 8mm (min. 5 mm) a plochu srovnejte hladítkem. Povrch nanesené omítky GK 03 včas upravte filcováním, nebo gletováním.

Nezpracovávejte při teplotách vzduchu, podkladu a zpracovávaných materiálů pod +5°C a nad 30°C. Prováděné dílo je ve všech fázích zpracování a po dokončení nutné chránit před nepříznivými klimatickými podmínkami, zejména před rychlým vysušením, vysokými nebo nízkými teplotami (mrazu), větrem, před působením vlhkosti, a přímého slunečního záření.

Dodatečné přidávání přísad do hotové maltové směsi je zakázáno. Použité nářadí očistěte ihned po aplikaci v čisté vodě. Zatvrdnutý materiál lze později odstranit pouze mechanicky. Provedené dílo je nutné chránit před nepříznivými klimatickými podmínkami, zejména před rychlým vysušením, vysokými nebo nízkými teplotami, před působením vlhkosti, větru, mrazu a přímého slunečního

záření. Při zpracování a aplikaci omítky je důležité dbát pokynů a zásad uvedených v ČSN EN 13914-1 (2).

PODKLAD

Podklad pro nanášení GK 03 musí být nosný, pevný, savý, suchý, čistý, zbavený volných částí, prachu atd. Musí být zbaven nesoudržných vrstev, mastnot a jiných separačních prostředků. Silně savé podklady před omítáním ošetřit celoplošně penetrací HAG-AS.

Nesavé, nebo hladké podklady upravte kontaktním můstkem (dle typu podkladu), např. HAG-KG.

Pro omítku nejsou vhodné pružné podklady a materiály, které se deformují působením vlhkosti (např. dřevo), nestabilní podklady, podklady zatížené vlhkostí, podklady s trhlinami, zvětralé podklady, čerstvě provedené betonové plochy apod.

SPOTŘEBA

Spotřeba je ovlivněna kvalitou podkladu (rovinou, strukturou, členitostí atd.). Zejména je ovlivněna tloušťkou nanášené vrstvy.

Orientační spotřeba je cca 5kg suché směsi na1m² při tloušťce vrstvy 5 mm.

Vydatnost směsi je cca 25 l mokré malty / 25kg pytel.

SKLADOVÁNÍ A BALENÍ

V suchu na dřevěných EURO paletách. Skladovatelnost 6 měsíců od data výroby uvedeného na obalu výrobku.

Dodává se v papírových pytlích (s PE vložkou) o hmotnosti 25 kg.

OCHRANA ZDRAVÍ - PRVNÍ POMOC

Výrobek obsahuje sádra a vápenný hydrát. Maltová směs dráždí kůži a oči. Představuje nebezpečí senzibilizace při styku s kůží. Nevdechujte prach. Zamezte kontaktu s pokožkou a s očima. Používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a v případě potřeby i ochranné brýle, nebo obličejový štít.

Při práci nejzte, nepijte a nekuřte. Po práci si omyjte ruce vodou a mýdlem. Pokožku ošetřete regeneračním krémem.

Při potřísnění odložte kontaminovaný oděv a kůži omyjte velkým množstvím vody a mýdlem. Při zasažení očí je vymývejte velkým množstvím vody, při náhodném požití vypláchněte ústa a vypijte asi půl litru vody. Ve všech případech poškození zdraví, při zasažení očí a požití vždy vyhledejte lékařské ošetření a lékaři předložte k nahlédnutí tento technický list.

Uchovávejte mimo dosah dětí.

POZNÁMKA

Uvedené informace vyplývají ze zkušeností získaných zkouškami a praktickým používáním daného výrobku. Technické údaje jsou uvedeny při stanovených podmínkách (teplota 20°C, relativní vlhkost vzduchu 60%). Na jejich odchylku na stavbě je potřeba brát ohled z důvodu ovlivňování vlastností a časových údajů. Doporučení a specifikace **nezahrnují** všechny možné varianty, situace a podmínky, které mohou na místě použití materiálu vzniknout. Proto doporučujeme v případě významných odchylek tyto zohlednit při zpracování materiálu a před aplikací materiálu provedení vlastní zkoušky, nebo si vyžádat naši technicko poradenskou pomoc. Technický list neobsahuje všeobecná pravidla, ani ustanovení platných směrnic a norem. Tyto je povinen zpracovatel produktu dodržovat s návaznými předpisy.

Výrobce si vyhrazuje právo na změny plynoucí z dalšího technického vývoje výrobku a technologií. Uvedené postupy a řešení nezbavují zpracovatele materiálu odpovědnosti za ověření vhodnosti použití tohoto materiálu daným způsobem v konkrétních místních podmínkách.

Vydáním nového technického listu pozbývají předchozí vydání technických listů platnost.

Technický list vydal:

quick – mix k.s.

Vinohradská 82

618 00 Brno

Tel.: 515 500 819

Fax: 548 216 657

www.quick-mix.cz

Info@quick-mix.cz