



## Baumit Baumacol Preciso **Speed** Rychletuhnoucí vyrovnávací malta pro stěny a podlahy



<b>Výrobek:</b>	Průmyslově vyráběná rychletuhnoucí vyrovnávací malta na bázi cementu.	
<b>Složení:</b>	Cementy, hydroxid vápenatý, písek, zušlechťující přísady.	
<b>Vlastnosti:</b>	Rychletuhnoucí flexibilní malta s vysokou přídržností pro vyrovnávání minerálních povrchů stěn a podlah v exteriéru i interiéru.	
<b>Použití:</b>	Pro vyrovnávání a opravy lokálních nerovností stěn, podlah, např. samonivelačních stěrek nebo podlahových potěrů a pro vytvoření spádových vrstev před pokládáním obkladů a dlažeb v prostorách veřejných i bytových objektů, i na podlahovém vytápění, na terasách, balkónech, v bazénech, sprchách, koupalištích i ve vlhkých prostorech průmyslových objektů. Pro tloušťky 2 - 30 mm. Do exteriéru i interiéru.	
<b>Technické údaje:</b>	Reakce na oheň: Spotřeba: Zpracovatelnost: Max. tloušťka vrstvy: Pokládka nášlapné vrstvy: Potřeba vody:	Třída A1 cca 1,6 kg/m <sup>2</sup> na 1 mm vrstvy cca 30 min. 30 mm min. po 24 hodinách cca 0,19 l záměsové vody/1 kg suché směsi
<b>Zajištění kvality:</b>	Průběžná kontrola podnikovou laboratoří, nezávislá kontrola prostřednictvím státní autorizované zkušebny.	
<b>Bezpečnostní pokyny:</b>	Podrobné pokyny uvedeny v bezpečnostním listu výrobku na <a href="http://ww.baumit.cz">ww.baumit.cz</a> nebo na vyžádání u výrobce.	
<b>Skladování:</b>	V suchu, chladnu, bez mrazu a v uzavřeném balení 6 měsíců.	
<b>Způsob dodávky:</b>	pytel 25 kg, 54 pytlů/ pal. = 1350 kg	
<b>Podklad:</b>	Podklad musí vyhovovat platným normám, musí být pevný, bez uvolňujících se částic, zbavený prachu, nátěru, zbytků odformovacích prostředků a solných výkvětů. Musí být dostatečně drsný, suchý a rovnoměrně nasákavý. Povrch nesmí být vodoodpudivý. Všechny běžné stavební podklady jako beton, potěry, vápenocementové a vápenné omítky, keramické cihly anebo pórobeton. Nepoužívat na dřevo, kovy, umělé hmoty, cementem pojené podklady s neukončeným smršťováním.	
<b>Příprava podkladu:</b>	Vždy předem ověřit vyzrálост podkladu. Podklad předem nevlhčit. Povrch vyrovnávaných ploch se doporučuje předem ve více směrech zdrsnit. Očištěný podklad, zbavený prachu, ošetřit vhodným základním nátěrem, např. Baumit SuperGrund.	
<b>Doporučené nářadí</b>	Pomaluběžné elektrické mísidlo, vhodná mísící nádoba, zednická lžice, nerezové hladítko, vodováha.	
<b>Zpracování:</b>	Obsah pytle Baumit Baumacol Preciso <b>Speed</b> vsypat do čisté nádoby s cca 4,75 l záměsové vody a pomaluběžným mísidlem zamíchat do homogenní hmoty bez hrudek. Doba mísení cca 3 min. Větší množství záměsové vody snižuje výslednou pevnost malty. Hmotu nanést nerezovým hladítkem nebo zednickou lžicí v množství potřebném pro vyrovnání povrchu na předem připravený podklad urovnat. Zpracovávat výhradně čerstvou maltu, do již tuhajícího materiálu nepřidávat další vodu.	
<b>Upozornění a všeobecné pokyny</b>	Teplota vzduchu, materiálu a podkladu nesmí během zpracování a zrání klesnout pod +5 °C. Po dobu tuhnutí (min. 24 hodiny po aplikaci) chránit před účinky přímého slunečního záření, deště, silného větru, účinky mechanického zatěžování (např. chůzí) a jiným tepelným namáháním. Celková doba zrání závisí na okolních podmínkách (teplota, relativní vlhkost vzduchu), druhu podkladu a tloušťce nanesené malty. Nezpracovávat při nebezpečí mrazu anebo na zmrzlém podkladu. Před nanesením hydroizolačních vrstev vždy ověřit nejvyšší dovolenou vlhkost max. 3 %. Nepřimíchávat žádné jiné materiály.	

Tento technický list byl vytvořen na základě našich vlastních zkušeností a aktuálního stavu vývoje vědy a techniky. Zde uvedené postupy a doporučení představují v obecném smyslu optimální a bezpečná řešení a nezbavují zpracovatele zodpovědnosti za prověření vhodnosti tohoto výrobku pro použití v konkrétních podmínkách.