



# Baumit Baumacol Silikon



<b>Výrobek</b>	Jednosložkový, vodotěsný, pružný silikonový tmel, do exteriéru i interiéru, odolný UV záření. Odolný vůči napadení plísními a bakteriím.
<b>Složení</b>	Sanitární silikon, přísady.
<b>Použití</b>	K pružnému utěsnění dilatačních spár v keramických obkladech a dlažbách na stěnách a podlahách, dále ve spojení se zařizovacími předměty (vana, umyvadlo, zárubně). Dále pro spárování glazovaných obkladů ve styku s eloxovaným hliníkem, sklem, plasty atd. Nevhodné pro kyselinovzdorné spárování, přírodní kámen a podklady obsahující dehet nebo bitumeny. Použitelná v interiéru i exteriéru.
<b>Technické údaje</b>	Spotřeba materiálu: 1 kartuše na cca 10 bm, spáry šířky 5 mm Mechanická zátěž: po cca 2 - 3 dnech Teplota zpracování: +5 °C až +35 °C Teplotní odolnost: -40 °C až +200 °C Barva: transparentní nebo 24 barevných odstínů dle vzorníku Baumit Baumacol Průtažnost: max. 20 % Povrchově zasychá: do 15 min.
<b>Bezpečnostní značení</b>	Bezpečnostní list viz <a href="http://www.baumit.cz">www.baumit.cz</a> .
<b>Skladování</b>	V suchu, chladnu, bez mrazu a v uzavřeném originálním balení 24 měsíců.
<b>Zajištění kvality</b>	Průběžná kontrola podnikovou laboratoří, nezávislá kontrola prostřednictvím státem autorizované zkušebny.
<b>Způsob dodávky</b>	310 ml kartuše, 12 kartuší/karton
<b>Doporučené nářadí</b>	Ruční, nebo tlaková výtlačná pistole.
<b>Zpracování</b>	Okraje obkladů přelepte ochranou páskou. Odřízněte horní část závitového konusu na horní ploše kartuše. Na závit našroubujte plastovou hubici a seřízněte ji v místě odpovídajícímu šířce spáry. Ruční, nebo vzduchovou pistolí nanášejte silikonovou hmotu rovnoměrně do spáry. Spáru uhladte vodou s přídavkem saponátu. Materiál chraňte až do úplného vytvrzení před mechanickým zatížením, zamezte vnikání nečistot do čerstvě nanesené hmoty.

**Upozornění a  
všeobecné pokyny**

Teplota vzduchu, materiálu a podkladu nesmí během zpracování a tuhnutí klesnout pod +5 °C. Při přímém slunečním záření, dešti nebo silném větru se doporučuje provedenou aplikaci chránit vhodným způsobem.