

Baumit MultiPrimer

Hlubkový základ



- Pro zpevnění povrchu, sjednocení nasákavosti
- Paropropustný
- Snadno zpracovatelný

Výrobek:	Paropropustný základní nátěr k vyrovnání nasákavosti a zpevnění minerálních a organických povrchových úprav, na všechny pastovité omítky a fasádní barvy Baumit, bez obsahu rozpouštědel.										
Složení:	Organické pojivo, speciální přísady, voda.										
Vlastnosti:	Paropropustný základní nátěr, regulující nasákavost, povrchově zpevňující podklad.										
Použití:	Úprava, zpevnění minerálních a organických podkladů, snížení a sjednocení jejich nasákavosti před nanášením barev a omítek Baumit s minerálním nebo organickým pojivem.										
Technické údaje:	<table><tr><td>Hustota:</td><td>cca 1,0 kg/dm³</td></tr><tr><td>Obsah VOC:</td><td>< 1 g/l</td></tr><tr><td>Podíl pevných látek:</td><td>cca 15 %</td></tr><tr><td>Spotřeba:</td><td>cca 0,10-0,25 l/m² pro 1 vrstvu nátěru</td></tr><tr><td>Stupeň ředění:</td><td>Min. 1:1 až max. 1:5</td></tr></table> <p>v závislosti na nasákavosti podkladu a zvoleném stupni zředění</p>	Hustota:	cca 1,0 kg/dm ³	Obsah VOC:	< 1 g/l	Podíl pevných látek:	cca 15 %	Spotřeba:	cca 0,10-0,25 l/m ² pro 1 vrstvu nátěru	Stupeň ředění:	Min. 1:1 až max. 1:5
Hustota:	cca 1,0 kg/dm ³										
Obsah VOC:	< 1 g/l										
Podíl pevných látek:	cca 15 %										
Spotřeba:	cca 0,10-0,25 l/m ² pro 1 vrstvu nátěru										
Stupeň ředění:	Min. 1:1 až max. 1:5										
Zajištění kvality:	Průběžná kontrola podnikovou laboratoří, systém managementu jakosti ISO 9001:2000.										
Bezpečnostní pokyny:	Podrobné pokyny uvedeny v bezpečnostním listu výrobku na ww.baumit.cz nebo na vyžádání u výrobce.										
Skladování:	V suchu, chladnu, bez mrazu a v uzavřeném balení 12 měsíců.										
Způsob dodávky:	kanystr 10 l										
Podklad:	Podklad musí vyhovovat platným normám, musí být čistý, suchý, nezmrzlý, soudržný, bez prachu anebo uvolňujících se částic, zbytků odformovacích prostředků nebo solných výkvětů. Podklad nesmí být vodoodpudivý.										
	Vhodné podklady:										
	<ul style="list-style-type: none">■ vápenné/cementové omítky a stěrky s upraveným povrchem■ beton■ sádrové omítky■ další pískující minerální povrchy■ pastovité omítky a fasádní barvy Baumit										
	Nevhodné podklady:										
	<ul style="list-style-type: none">■ plasty, lakové event. olejové nátěry a klišové barvy										
Zpracování:	Základní nátěr Baumit MultiPrimer nanášet natíráním nebo stříkáním na soudržný a suchý podklad. Nanášet stejnoměrně, bez přerušení, vždy celoplošně. Při vícevrstevném nanášení musí být předchozí vrstva již suchá. Stupeň ředění volit přiměřeně ke stavu podkladu a jeho nasákavosti. Nátěr nezpracovávat nezředěný.										
	Zvolený stupeň zředění se doporučuje v předstihu odzkoušet na zkušební ploše. Základní nátěr musí do podkladu zcela vsáknout. V případě vícevrstevného nanášení (např. silně nasákové anebo křehké plochy), k zajištění optimálního vsáknutí do podkladu, se doporučuje první nátěr nanést s vyšším stupněm zředění. Po vyschnutí nesmí na povrchu vzniknout sklovitá vrstvička.										

Technologická přestávka: Mezi jednotlivými vrstvami základního nátěru Baumit MultiPrimer i před nanášením konečné povrchové úpravy musí být podklad povrchově suchý. Křídující povrch musí být před provedením konečné povrchové úpravy dostatečně ošetřen nátěrem Baumit MultiPrimer tak, aby byl odolný vůči otěru (zkouška otěrem ruky).

Upozornění a všeobecné pokyny

Teplota vzduchu, materiálu a podkladu nesmí během zpracování a zrání klesnout pod +5 °C. Při přímém slunečním záření, dešti nebo silném větru fasádu vhodným způsobem chránit (např. fasádními sítěmi). Při zpracování v interiéru zajistit dostatečné příčné provětrávání.

Bezpečnostní požadavky uvedeny v bezpečnostním listu.

Zásady ochrany a čištění: Oči, kůži chránit proti zasažení. Taktéž i okolí natírané plochy (zejména sklo, keramika, klinkery, kámen, kovy, nátěry) musí být chráněné. Eventuální odstříky (použitá nářadí) se ještě před zaschnutím anebo zatvrdnutím bezprostředně omyjí dostatečným množstvím vody. Nepřimíchávat žádné jiné materiály.

Tento technický list byl vytvořen na základě našich vlastních zkušeností a aktuálního stavu vývoje vědy a techniky. Zde uvedené postupy a doporučení představují v obecném smyslu optimální a bezpečná řešení a nezbavují zpracovatele zodpovědnosti za prověření vhodnosti tohoto výrobku pro použití v konkrétních podmínkách.