



Baumit StarTex



Výrobek	Sklotextilní síťovina se zvýšenou odolností proti účinkům alkálií. Zkoušená podle ETAG 004.										
Složení	Tkanina ze skelných vláken lubrikovaná pro zvýšení alkalické odolnosti.										
Vlastnosti	Zaručená pevnost a tažnost, zvýšená odolnost proti účinkům alkálií.										
Použití	K vyztužování stěrkovacích materiálů Baumit. Pro vyztužování základní vrstvy vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů (ETICS) Baumit.										
Technické údaje	<table><tr><td>Velikost ok:</td><td>cca 4 x 4 mm</td></tr><tr><td>Plošná hmotnost upravené tkaniny:</td><td>$\geq 145 \text{ g/m}^2$</td></tr><tr><td>Zatížení na mezi pevnosti:</td><td>$\geq 2200/2200 \text{ N/ 50 mm}$</td></tr><tr><td>Spotřeba materiálu:</td><td>1,1 m² na plochu 1 m²</td></tr><tr><td>Vydatnost:</td><td>1 role cca 45 m², role 10 mb cca 9 m²</td></tr></table>	Velikost ok:	cca 4 x 4 mm	Plošná hmotnost upravené tkaniny:	$\geq 145 \text{ g/m}^2$	Zatížení na mezi pevnosti:	$\geq 2200/2200 \text{ N/ 50 mm}$	Spotřeba materiálu:	1,1 m ² na plochu 1 m ²	Vydatnost:	1 role cca 45 m ² , role 10 mb cca 9 m ²
Velikost ok:	cca 4 x 4 mm										
Plošná hmotnost upravené tkaniny:	$\geq 145 \text{ g/m}^2$										
Zatížení na mezi pevnosti:	$\geq 2200/2200 \text{ N/ 50 mm}$										
Spotřeba materiálu:	1,1 m ² na plochu 1 m ²										
Vydatnost:	1 role cca 45 m ² , role 10 mb cca 9 m ²										
Bezpečnostní značení	Bez povinnosti bezpečnostního označování. Při dodržení běžných zpracovatelských a řemeslných zásad je výrobek zdraví neškodný.										
Skladování	V suchu a ve svislé poloze.										
Zajištění kvality	Průběžná kontrola podnikovou laboratoří, systém managementu jakosti ISO 9001:2000.										
Způsob dodávky	Role šířky 1m, zabalené ve fólii: 50 bm v roli, 30 rolí/pal. = 1500 m ² 10 bm v roli, 100 rolí/pal. = 1000 m ²										
Zpracování	<p>Celoplošné vyztužení: Ozubeným hladítkem (ozubení 10 x 10 mm) se nanese stěrkovací hmota (např. Baumit StarContact, Baumit ProContact, Baumit MultiWhite, Baumit MultiRenova, Baumit MultiFine) na podklad. Do hmoty se vtlačí sklotextilní síťovina Baumit StarTex ve svislých pásech (mírně napnutá, bez průhybů či vzdutí) s přesahem min. 100 mm a zahradí se do roviny (příp. za dalšího přidávání materiálu). Pod síťovinou nesmí zůstat prázdná místa bez stěrkovací hmoty. Ochranné krytí síťoviny - min. 1 mm (v oblastech přesahů síťoviny min. 0,5 mm) stěrkovací hmoty, max. 3 mm, nanášené metodou „mokrý do mokrého“.</p> <p>Diagonální zesilující vyztužení rohů výplní otvorů: Nad rohy výplní otvorů se před prováděním celoplošného vyztužení vkládá do předem natažené stěrko-</p>										

vé hmoty diagonální zesilující vyztužení, a to pruhem sklotextilní síťoviny Baunit StarTex o rozměrech, např. 300 x 200 mm. Následně se osadí příslušné ukončovací profily např. výtuzné rohové profily, parapetní připojovací profil, apod.

Osazování výtuzných profilů: Provádí se před celoplošným vyztužením osazením např. *Rohového profilu ETICS se síťovinou* do předem nanesené stěrkové hmoty s jejím následným zastěrkováním.

Přes výtuzné profily se sklotextilní síťovina Baunit StarTex osazuje s přiměřeným přesahem, min. 100 mm.

Ochrana fasády proti zvýšenému mechanickému zatížení: Před základním celoplošným vyztužením se provede zesilující vyztužení ze sklotextilní síťoviny Baunit StarTex nebo síťoviny Baunit KeraTex. Osazuje se bez přesahů, zastěrkováním do stěrkové hmoty. Po technologické přestávce min. 24 hodin lze provádět základní celoplošné vyztužení.

Upozornění a všeobecné pokyny

Teplota vzduchu, materiálu a podkladu nesmí během zpracování a tuhnutí klesnout pod +5 °C. Při přímém slunečním záření, dešti nebo silné větru je nutné fasádu vhodným způsobem chránit (např. ochrannými fasádními sítěmi).

Sklotextilní síťovina Baunit StarTex musí být osazená bez záhybů a nesmí překrývat případné dutiny.

Při odstraňování vzniklého otřepu ze zastěrkované sklotextilní síťoviny dbát, aby nedošlo k případnému poškození nebo uvolnění síťoviny.

Při zpracování dodržovat platné normy, technické listy příslušných výrobků, technologický předpis pro ETICS Baunit a respektovat všeobecné řemeslné a zpracovatelské zásady.

Tento technický list byl vytvořen na základě našich vlastních zkušeností a aktuálního stavu vývoje vědy a techniky. Zde uvedené postupy a doporučení představují v obecném smyslu optimální a bezpečná řešení a nezabývají zpracovatele zodpovědnosti za prověření vhodnosti tohoto výrobku pro použití v konkrétních podmínkách.