



## EMU

elastická emulze

Univerzálně použitelný penetrační nátěr pro zvýšení přilnavosti na dřevěných, dřevotřískových i minerálních podkladech. Jako zušlechťující přísada pro zvýšení elasticity a těsnosti cementem vázaných malt, potěrů a lepidel.

### TECHNICKÉ ÚDAJE

Doba schnutí:	v závislosti na podmínkách po cca 3-6 hodinách
Ředění:	čistou pitnou vodou (dle účelu)
Teplota při zpracování:	nad + 5°C až + 30°C
Barva:	bílá, po zaschnutí transparentní

### VLASTNOSTI

Použití v exteriéru i v interiéru.  
Dobrá přilnavost k minerálním a dřevěným podkladům.  
Materiál je připraven k okamžitému použití.  
Ředění dle účelu použití s čistou vodou.  
Bez obsahu ředidla, bez zápachu.  
Použití jako přísada do cementových malt, potěrů a lepidel.  
Pro zvýšení elasticity a těsnosti.

### SLOŽENÍ

kopolymerní pojiva, voda

### ZPRACOVÁNÍ

Při použití jako penetrační nátěr EMU promíchejte a nanášejte na podklad válečkem, štětcem apod. v rovnoměrné, celoplošné vrstvě. Doba proschnutí pro následné další přepracování je nejdříve cca 3-6 hodin.

Při použití jako kontaktní můstek se následná vrstva (např. samonivelační hmota) na dřevěných podlahách musí nanášet do „matně“ mokrého (nezaschnutého) nátěru, tzv. „živý do živého“.

Při použití jako přísada zřeďte čistou vodou v poměru dle účelu použití (viz. spotřeba).

### PODKLAD

Podklad musí být suchý, čistý, zbavený výkvětů, prachu a nečistot, starých nátěrů, odbedňovacích olejů, vosků a jakýchkoli masnot. Všechny podklady musí být pevné, nosné, bez deformací a aktivních trhlin. Podklad nesmí být vlhký.

Dřevěné podklady musí být stabilní. Musí být ošetřeny proti možnosti deformace vlivem působení vlhkosti.

### SPOTŘEBA

Spotřeba je ovlivněna savostí a strukturou podkladu.  
Jako penetrační nátěr: cca 0,1-0,2 l/m<sup>2</sup>  
Při použití jako přísada do cementových malt a potěrů nahradit 1/2 záměsové vody emulzí EMU (1:1).  
Do cementových lepidel nahradit 2/3 záměsové vody emulzí EMU (2:1).

### SKLADOVÁNÍ A BALENÍ

Skladovat v originálním, uzavřeném balení v chladu, bez mrazu. Dodává se v plastovém kbelíku o objemu 1 nebo 5l. Skladovatelnost 12 měsíců od data výroby. Nespotřebovaný (neředěný) materiál lze po krátkou dobu skladovat v originálních, dobře uzavřených obalech.

### OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI

Zamezte přímému styku s očima. Při potřísnění pokožky umyjte postižené místo dostatečným množstvím vody. Při potížích vyhledejte lékařské ošetření. Lékaři předložte k nahlédnutí technický a bezpečnostní list.  
Uchovávejte mimo dosah dětí. Další informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku.

### POZNÁMKA

Uvedené informace vyplývají ze zkušeností získaných zkouškami a praktickým používáním daného výrobku. Technické údaje jsou uvedeny při stanovených podmínkách (teplota 20°C, relativní vlhkost vzduchu 65%). Na jejich odchylku na stavbě je potřeba brát ohled z důvodu ovlivňování vlastností a časových údajů. Doporučení a specifikace **nezahrnují** všechny možné varianty, situace a podmínky, které mohou na místě použití materiálu vzniknout. Proto doporučujeme v případě významných odchylek tyto faktory zohlednit při zpracování materiálu a před aplikací materiálu provedení vlastní zkoušky, nebo si vyžádat naši technicko poradenskou pomoc. Technický list neobsahuje všeobecná pravidla, ani ustanovení platných směrnic a norem. Tyto je povinen zpracovatel produktu dodržovat s návaznými předpisy.

Výrobce si vyhrazuje právo na změny plynoucí z dalšího technického vývoje výrobku a technologií. Uvedené postupy a řešení nezbavují zpracovatele materiálu odpovědnosti za ověření vhodnosti použití tohoto materiálu daným způsobem v konkrétních místních podmínkách.

---

Vydáním nového technického listu pozbývají předchozí vydání technických listů platnost.

Při práci používejte vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a v případě potřeby i ochranné brýle či obličejový štít. Zamezte kontaktu s kůží a s očima.

Osobní pracovní ochranné prostředky musí být udržovány v použitelném stavu a poškozené je třeba ihned vyměnit.

Při práci nejezte, nepijte a nekuřte. Před pracovní přestávkou a po práci si omyjte ruce vodou a mýdlem.

Při potřísnění odložte kontaminovaný oděv a kůži omyjte velkým množstvím vody a mýdlem. Při zasažení očí je vymývejte velkým množstvím vody, při náhodném požití vypláchněte ústa a vypijte asi půl litru vody. Ve všech vážnějších případech poškození zdraví a při zasažení očí a požití vždy vyhledejte lékařské ošetření a lékaři předložte k nahlédnutí bezpečnostní list a tento technický list.

Uchovávejte mimo dosah dětí.

Další informace jsou uvedeny v bezpečnostním listu výrobku.

Technický list vydal:

**quick – mix k.s.**

Vinohradská 82

618 00 Brno

Tel.: 515 500 819

Fax: 548 216 657

[www.quick-mix.cz](http://www.quick-mix.cz)

[Info@quick-mix.cz](mailto:Info@quick-mix.cz)