

Chytré stavební hmoty.



## Směsné vápno FL B 3,5



Směsné vápno k výrobě staveništních malt.

### Technické informace

Klasifikace dle normy ČSN EN 459-1	FL B 3,5 (CL60, P25, Q15)
Objemová hmotnost:	asi 0,55 kg/dm <sup>3</sup>
Skladování:	v suchu na dřevěné paletě
Forma dodávky:	pytle 25 kg
Barva:	starobílá

### VLASTNOSTI:

- min. s 25 % rýnského trasu
- s obsahem asi 35 % volného vápna Ca(OH)<sub>2</sub>
- lze zpracovat ve stavu při dodání

### POUŽITÍ:

- k výrobě vláčných, dobře zpracovatelných, odolných malt schopných difuze vodních par, pro vnitřní i venkovní použití, např. jako zdicí, spárovací a omítková malta
- s obsahem trasu k eliminaci vzniku vápenných výkvětů

### KVALITA A BEZPEČNOST:

- směsné vápno
- podléhá kontrole jakosti

### ZPRACOVÁNÍ:

Doporučené poměry mísení malty v objemových dílech:

	Použití	FL B 3,5	Přírodní písek	
			0 - 4 mm	0 - 2 mm
Zdicí malta:	2,0 N/mm <sup>2*</sup>	1	3	3
Vnější omítka:	2,0 N/mm <sup>2*</sup>	1	3	3
Vnitřní omítka:	2,0 N/mm <sup>2*</sup>	1	3	3
Spárovací malta:	2,0 N/mm <sup>2*</sup>	1	3	3

\* Pevnost – 90 dnů

Čerstvé malty vyrobené podle výše uvedených výpočtů směsí je nutné chránit před vysycháním a před nepříznivými povětrnostními vlivy, jako je mráz, průvan, přímé sluneční záření a také před přímým prudkým deštěm (např. zavěšením fólie). Práce neprovádějte při teplotách vzduchu a podkladu nižších než +5 °C, vyšších než +25 °C.

Používejte pouze přísady dle EN 13139, 13055 nebo 12620. Tyto přísady nesmí obsahovat žádné škodlivé součásti. Vápenné malty s obsahem trasu zrají pomaleji a odbourávají tak vnitřní pnutí při zrání.

### VYDATNOST:

25 kg pytel vydá asi 45 l sypaného objemu a je nutné jej v závislosti na skupině malty a účelu použití míchat a zpracovávat v objemových dílech podle výše uvedené vzorové tabulky.

### SKLADOVÁNÍ:

Vápno FL B 3,5 je nutné chránit před vlhkostí a skladovat v suchu, pokud možno na paletách.

### FORMA DODÁVKY:

25 kg pytel

# TRASOVÁ POJIVA A PŘÍMĚSI

## Směsné vápno FL B 3,5

### UPOZORNĚNÍ:

Tento produkt obsahuje vápno a reaguje s vlhkostí/vodou zásaditě. Proto je nutné chránit kůži a oči. Při kontaktu s pokožkou vždy důkladně omyjte zasažené místo vodou. Při kontaktu s očima je nutné neprodleně vyhledat lékaře. Viz text na obalu.

Tyto údaje vycházejí z četných zkoušek a praktických zkušeností. Nelze je uplatnit v každém případě aplikace. Proto doporučujeme provést ~~zkoušební záměsi~~ zkušební záměsi. Technické změny v rámci dalšího vývoje vyhrazeny. V ostatním platí naše Všeobecné obchodní podmínky.

Vyobrazení balení je pouze informativní.

Stav: červenec 2015

## Směsné vápno FL B 3,5



Další informace poskytnete:

quick-mix k. s.  
Vinohradská 82, 618 00 Brno  
telefon: + 420 515 500 822  
[info@quick-mix.cz](mailto:info@quick-mix.cz)

Telefonní číslo pro naléhavé situace:

+420 224 91 92 93; 224 91 54 02 (nepřetržitá služba)

Klinika nemocí z povolání – Toxikologické informační středisko, Na Bojišti 1, 128 08 Praha 2