

Lehčená jádrová omítka k omítání ploch ve vnitřním i vnějším prostředí. Vysoce vydatná a velmi jednoduše zpracovatelná.

TKP-L trasvápenná lehčená omítka

Technické údaje	
Pojivová báze:	trasové vápno
Skupina malt:	LW CS II dle ČSN EN 998-1 PII dle DIN V 18550
Pevnost v tlaku:	≥ 2,5 N/mm ²
Zrnitost:	0 - 2 mm
Čas zpracování:	cca 1 hod.
Teplota při zpracování:	od + 5 °C do + 25 °C
Spotřeba záměsové vody:	cca 11,5 l vody na 30 kg pytel
Spotřeba:	cca 15 kg/m ² , 15 mm tl. vrstvy
Vydatnost:	cca 30 l z 30 kg pytle
Skladování:	v suchu a odpovídajícím způsobem
Forma dodání:	30 kg pytle
Barva:	světle béžová

Pojivo:

- trasové vápno

Vlastnosti:

- minerální
- s obsahem trasu pro omezení vzniku výkvětů
- difúzně otevřená a regulující vlhkost
- lehká zpracovatelnost

Použití:

- jádrová omítka pro vnitřní i venkovní použití
- vhodná jako jádrová omítka pro omítání historických a památkově chráněných objektů
- k použití na všechny minerální a organické podklady

Kvalita a bezpečnost:

- chromany podle TRGS 613
- podléhá kontrole jakosti
- odpovídá LW CS II dle ČSN EN 998-1
- vysoce hydraulické trasové vápno dle ČSN EN 459
- odstupřované kamenivo dle ČSN EN 13139 a lehčené kamenivo dle ČSN EN 13055

Podklad:

Omítka je vhodná na všechny druhy zdiva, zejména pak pro vysoce tepelně izolační a historické zdivo, stejně jako na betonové plochy. Podklad musí být pevný, čistý, suchý, zbavený olejů a námrazy. Silně savé podklady je nutné vhodně ošetřit, betonové plochy připravit přednástříkem – špricem.

Je nutné provést zkoušku podkladu v souladu s omítkovou a štukatérskou normou DIN 18350 a dále v souladu s normou DIN 18550.

Zpracování:

Omítka TKP-L je zpracovatelná ve všech obvyklých omítacích a míchacích strojích. Vzhledem k odlišným způsobům zpracování omítek některých omítacích strojů je třeba dbát nastavení optimální doby míchání. Omítku lze také zpracovávat ručně a to s cca 11,5 l záměsové vody na 30 kg pytel.

Po rovnoměrném nanesení omítky na požadovanou plochu je nutné omítku stáhnout a dle způsobu dalšího nanášení vrstev vhodně upravit – např. zdrsnit, nebo filcovat.

Minimální tl. vrstvy omítky v jednom pracovním kroku je 10 mm, maximální tloušťka vrstvy v jednom pracovním kroku je 20 mm. U aplikace omítky ve dvou pracovních krocích, je nutné spodní nanesenou vrstvu zdrsnit, a před aplikací další nanášené vrstvy navlhčit. Při zohlednění povětrnostních podmínek nechejte spodní nanesenou vrstvu omítky vyžrát a to minimálně 24 hod. pro 1 mm vrstvy omítky. V závislosti na podmínkách je nutné v průběhu zrání omítky zajistit následnou péči vlhčením vodní mlhou. V průběhu prvního týdne minimálně 1 x denně, následně alespoň 2 x týdně.

Čerstvou omítku, stejně jako provedené dílo dokonale chraňte před všemi nepříznivými vlivy, jako je rychlé vyschnutí, silný vítr, vysoké nebo nízké teploty, a především přímý sluneční svit. V případě nutnosti provedené dílo chraňte zakrytím vhodnou fólií. Teplota ovzduší a podkladu nesmí při zpracování a po dobu zrání omítky klesnout pod + 5 °C, vystoupit nad + 25 °C.

Kromě čisté vody nesmí být do omítkové směsi přidána žádná další látka, či příměs. Při použití této omítky je nutné řídit se všemi souvisejícími a platnými normami pro zpracování tohoto druhu materiálu.

Vydatnost:

Z 30 kg pytle cca 30 l mokré malty.

Skladování:

V suchu a odpovídajícím způsobem.

Forma dodání:

30 kg pytel

Upozornění:

Maltová směs obsahuje vápno a s vodou/vlhkostí reaguje alkalicky. V případě kontaktu s pokožkou opláchněte zasažená místa vodou. V případě zasažení očí okamžitě vyhledejte lékaře. Viz také bezpečnostní upozornění natištěné na pytlí produktu.

Uvedené informace vyplývají ze zkušeností získaných zkouškami a praktickým používáním daného výrobku. Technické údaje jsou uvedeny při stanovených podmínkách (teplota 20 °C, relativní vlhkost vzduchu 60 %). Na jejich odchylku na stavbě je potřeba brát ohled z důvodu ovlivňování vlastností a časových údajů. Doporučení a specifikace **nezahrnují** všechny možné varianty, situace a podmínky, které mohou na místě použití materiálu vzniknout. Proto doporučujeme v případě významných odchylek tyto zohlednit při zpracování materiálu a před aplikací materiálu provedení vlastní zkoušky, nebo si vyžádat naši technickou poradenskou pomoc. Uvedené informace nejsou přenosné na každou aplikaci materiálu v praxi. Technický list neobsahuje všeobecná pravidla, ani ustanovení platných směrnic a norem. Tyto je povinen zpracovatel produktu dodržovat s návaznými předpisy. Výrobce si vyhrazuje právo na změny plynoucí z dalšího technického vývoje výrobku a technologií. Uvedené postupy a řešení nezbavují zpracovatele materiálu odpovědnosti za ověření vhodnosti použití tohoto materiálu daným způsobem v konkrétních místních podmínkách. Vydáním nového technického listu pozbývají předchozí vydání technických listů platnost.

Vydáno: 02/2018

DE: tubag Trass Vertrieb GmbH & Co. KG, Postfach 1180, 56638 Kruft,	www.tubag.de
DE: quick-mix Gruppe GmbH & Co. KG, Mühlenschweg 6, 49090 Osnabrück	www.quick-mix.de
CZ: quick-mix k. s. Vinohradská 82, 618 00 Brno	www.quick-mix.cz
SK: quick-mix SK s.r.o. Mostová 3476, 932 01 Veľký Meder	www.quick-mix.sk
HU: quick-mix SK s.r.o. Mostová 3476, 932 01 Veľký Meder	www.quick-mix.hu